



FICHE TECHNIQUE CIRE DE COLZA MOULEE

Description : Huile de colza solidifiée

Caractéristiques :

	Norme	Valeurs	Spécifications
Point de solidification	ASTM D 938	30 - 50	°C
Point de fusion	ASTM D 3954	55 - 65	°C
Pénétration à 25°C	ASTM D 1321	environ 20	0.1mm
Couleur	VISUAL		LIGHT IVORY

Conditionnement :

Microbilles en sacs de 20kg environ.

21 novembre 2023

Smellingood
160 route de Cannes
06130 Grasse FRANCE
Siren: 920712130
contact@smellingood.com
www.smellingood.com